Systèmes de mise en peinture sur …

PEINTURES POUDRES

Dommage mineur
- Nettoyer avec le Dégraissant anti-silicone 3600.
- Poncer soigneusement à la machine avec des disques de ponçage P180 –P220 ou à la main avec du papier abrasif P280-P320.
- Dégraissage au 3600.
- Appliquer le mastic STOPPER 3800.
- Poncer à sec P180-P240.

Pas de dommage
Nettoyer avec le Dégraissant anti-silicone 3600.
Ponçage machine P240-P320.

NEOPHOS
1.814.1100

NEOPHOS
1.814.1100

Pour un système garnissant :

- **Apprêt 2K PU**
  1.856.6601/6604
- **Topfiller HS**
  1.856.3011

Duralit Filler Rapide / Duralit Filler
4.853.3200 / 3210

Epoxy
1.856.3504

ABF UHS Brillant Direct – Teintes opaques 1.164.xxxx

MaxMeyer® CAR REFINISH