Systèmes de mise en peinture sur …

PLASTIQUES

Plastiques

• Nettoyer avec l'Antistatic Cleaner 4000, appliqué au tampon abrasif.
• Essuyer le support à nouveau avec l'Antistatic Cleaner.

↓

• Au besoin, poncer les grosses particules avec un papier abrasif P800.
• Puis essuyer avec l'Antistatic Cleaner 4000.

↓

PP, PE PP/EPDM :

1K Plastiprimer
1.823.1500
1K Plastiprimer Aérosol
1.880.1600

↓

Apprêt PU
1.856.6601/4 en utilisant le Flexibilisant 1.975.1208 si nécessaire

↓

ABF UHS Brillant Direct – Teintes opaques
1.164.xxxx en utilisant le Flexibilisant 1.975.1208 si nécessaire

MaxMeyer® CAR REFINISH